

**лессирующая/укрывистая грунтовочная
краска**

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая грунтовочная краска для деревянных поверхностей.
ПРИМЕНЕНИЕ	Промышленная окраска деревянных окон и дверей для наружного применения. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СВОЙСТВА	Подходит для нанесения методом облива (flow coat) и окунания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	лессирующая прим. 9 объемных % белая прим. 38 объемных % укрывистая прим. 31 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	лессирующая прим. 25 г/л белая прим. 10 г/л укрывистая прим. 10 г/л
Теоретическая укрывистость	лессирующая прим. 25 м ² /л белая прим. 10 м ² /л укрывистая прим. 10 м ² /л Количество может меняться в зависимости от способа нанесения и качества древесины.
Kuivumis aika, +20°C / RH 50 % - на ощупь - для шлифования и покрытие следующим слоем	через 1 - 2 часа через 2 - 3 часа Время высыхания можно сократить с помощью специальной системы ускоренной сушки. Время высыхания является приблизительным и может изменяться в зависимости от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции, толщины пленки.
Очистка инструментов	Вода
Цвета	Белая и лессирующие и укрывистые цвета
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть пригл. 13 % и не должна превышать 15 %.

Все хвойные сорта древесины и неустойчивые сорта твердой древесины, предназначенные для использования снаружи, должны быть или подвергаться вакуумированию (только хвойные сорта древесины) или же обрабатываться антисептиком.

Условия нанесения

Оптимальная температура продукта и среды: +18 - +22 °С, оптимальная относительная влажность: пригл. 50 %.

Нанесение

Продукт поставляется готовым к использованию.
Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Нанесение обливом или окунанием. Учитывая испарение, содержание сухого вещества должно корректироваться добавлением воды.
Рекомендуемая толщина мокрой пленки для лессирующих оттенков составляет 40 мкм, для белых и других укрывистых оттенков - 100 мкм.

Загрунтованная поверхность должна быть обработана финишным материалом до того, как изделие будет подвержено атмосферным воздействиям.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить продукт при температуре выше 5°C.
Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
